

Shear Strength – ASTM D3654 (1 in²)

1000g a 22°C

5000 min

Resistência solvente

Media

Resistência UV

Media

Resistência a alta temperatura

Longo período(dias,semanas)

70°C

Curto período (minutes, hours)

150°C

1. Exemplos de Uso

- Display para ponto de venda
- Artigos Esportivos
- Emblemas e placas de identificação leves
- Peças técnicas de diversos materiais
- Laminação em espumas
- Emendas em geral

Garantia (Shelf Life)

18 meses após a data de envio do produto, se apropriadamente estocada a 21°C e 50% de UR e na embalagem original.

Nota Importante

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização.

Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo como óleo ou poeira em metais, plastificantes e desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

Este produto é fabricado com adesivo PSA (Adesivo Sensível à Pressão). Para que a melhor adesão seja alcançada, promova um contato firme e uniforme das superfícies que esta fita estará unindo, não permitindo que pontos isolados fiquem sem contato entre si.

Remover o liner que protege o adesivo somente momentos antes da aplicação para evitar contaminações.



Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré SP
CEP 13181-900

Fale com a 3M
Fone 0800-0132333
