



Fita Dupla Face de Poliéster - 9088FL com adesivo #375

Dados Técnicos

Setembro / 2011

Edição: 00

Descrição do Produto A fita 9088 FL com adesivo # 375 oferece um alto nível de adesão e de cisalhamento. O sistema adesivo utilizado nesse produto oferece aderência a substratos de alta e baixa energia superficial. E alta adesão inicial em diversos substratos.

Construção do Produto
Adesivo: acrílico modificado
Espessura total da fita sem liner: 0,21 mm
Cor: transparente
Liner: filme de polipropileno vermelho
Espessura do liner: 0,08 mm

Propriedades Típicas **Propriedades Físicas**

(Estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação.)

	Adesão (N/100 mm) (ASTM D-3000 *)	Substrato
	Remoção a 180° - costado de alumínio de 0,05 mm	Aço Inox 15 Policarbonato 17 Vidro 14 ABS 13 HDPE 7
	*Teste modificado	
	Teste de Shear ASTM D3654 modificado (1 in ²) 22°C com 1000g 70°C com 500g 93°C com 500g	10.000 minutos de falha
	Apresenta resistência à Solvente, UV e plastificantes (testes prévios são requeridos)	
	Resistência à Temperatura	Dias e semanas: 93°C Horas e minutos: 150°C

Exemplos de Uso

- Display para ponto de venda
- Extrusão de plástico
- Pacotes e Embalagens Blister
- Artigos Esportivos
- Emblemas e placas de identificação
- Letreiros Indoor / Outdoor
- Costura de Tecido e Couro
- Acabamento para impressões
- Corte de Móveis
- Emendas em geral

Garantia (Shelf Life)

24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 21°C e 50% de UR e na embalagem original.

Nota Importante

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização.

Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo como óleo ou poeira em metais, plastificantes e desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

Este produto é fabricado com adesivo PSA (Adesivo Sensível à Pressão). Para que a melhor adesão seja alcançada, promova um contato firme e uniforme das superfícies que esta fita estará unindo, não permitindo que pontos isolados fiquem sem contato entre si.

Remover o liner que protege o adesivo somente momentos antes da aplicação para evitar contaminações.



Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré SP
CEP 13181-900

Linha Aberta

Fone 0800-0132333

Informações:**Consulte o Serviço Técnico**

Fone (0xx19) 3838.6993

Fax (0xx19) 3838.6892
