



Fita Crepe Scotch[®] Alta Temperatura

273

Dados Técnicos

Setembro/2004

Substitui : Janeiro/2000

Descrição do Produto

Fita de papel crepe de 60 g/m² tratado e adesivo especialmente formulado de resina e borracha

Características do Produto

CONSTRUÇÃO

DORSO : Papel crepe tratado quimicamente

ADESIVO : Resina e borracha especialmente formulado

Propriedades Físicas

(Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação)

Adesão a placa de aço : 410 gf/19 mm de largura (21 N/100mm de largura)

Resistência à tração : 7,0 kgf/19 mm de largura (361 N/100mm de largura)

Alongamento na ruptura : 16,0 %

Espessura total : 0,18 mm

Aplicações

- ◆ Mascaramento de pintura automotiva em alta temperatura
- ◆ Proteção/mascaramento de peças para pinturas em estufas de alta temperatura
- ◆ Proteções diversas onde uma fita crepe de alta temperatura e boa performance são requeridas
- ◆ Mascaramento/proteção de peças e ou regiões feitas com fita crepe pré-cortada (peça técnica) para alta temperatura (Die Cut)

Cuidados/Precauções

- ◆ Esta fita não deve ficar exposta à intempéries
- ◆ Não recomendamos o uso para isolamento elétrica
- ◆ Para uma boa adesão a fita deve ser pressionada sobre a superfície isenta de sujeira/contaminantes e seca
- ◆ Esta fita é recomendada para uso em até **140°C e 40 minutos** de exposição máxima

Armazenagem / Estocagem

- Validade : Para obter o melhor desempenho, mantenha o produto estocado nas condições de 20 - 25 °C e 50 - 55% de umidade relativa. Nestas condições o produto tem até 2 (dois) anos de validade da data de fabricação

Características	Benefícios
Dorso de papel crepe tratado	<ul style="list-style-type: none">- Excelente resistência- Impermeável à primers, tintas, solventes, umidade, etc...- Excelente conformabilidade- Fácil desenrolamento- Excelente flexibilidade
Adesivo especial para alta temperatura à base de resina e borracha	<ul style="list-style-type: none">- Excelente adesão- Fácil remoção- Excelente remoção da fita com a superfície ainda quente, sem deixar resíduos



Fitas Industriais - PPSD
3M do Brasil Ltda.
Fone 0xx19 3838 7000
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Serviço Técnico

Fone 0xx19 3838 6627
Fax 0xx19 38386892
e-mail : vdferraz2@mmm.com